



BUTYLOVÁ PÁSKA ATLAS

Samolepicí těsnicí páska

- samolepicí
- pro utěsnění dilatačních spár a okrajů stěn a podlah
- vysoká přilnavost k PVC prvkům a plechu
- na balkony a terasy
- pro koupelny a kuchyně



Určení

Chrání podklad před vlhkostí a pronikáním vody - spolu s podobkladovou hydroizolací ATLAS WODER E, ATLAS WODER W, ATLAS WODER DUO, ATLAS WODER W nebo ATLAS WODER S.

Zajišťuje těsnost podél spár mezi stěnami a podlahou a podél dilatačních spár - zvláště když je nutné utěsnit povrch terasy

- s prahem balkonových dveří,
- s oplechováním.

Chrání před vlhkostí vznikající v exteriéru - balkony a terasy a pod.

Chrání před vlhkostí vznikající v interiéru - omítky a potěry ve vlhkých místnostech (koupelny, sprchové kouty, kuchyně, umývárny), zejména ve vlhkých prostorách těchto místností - kolem sprch, umyvadel, van, dřezů a pod.

Doporučuje se k ochraně prvků zvláště vystavených poškození stykem s vlhkostí - sádrové výrobky (desky, omítky) a anhydritové podlahové podklady, pórobeton, OSB desky a pod.

Druh utěšňovaných podkladů - PVC prvky, plech, cementové, vápenocementové a sádrové omítky, cementové a anhydritové potěry, betonové a železobetonové prvky, SDK desky, OSB desky, hydroizolace typu ATLAS WODER.

Vlastnosti butylové pásky

Vysoká pevnost v tahu.

Má samolepicí vrstvu s ochrannou fólií, která se dá snadno odlepit.

Dokonale přilne k hydroizolaci typu ATLAS WODER.

Zajišťuje správnou přilnavost lepidel k obkladům a dlažbám.

Šedá barva.

Technické údaje

Páska se skládá ze dvou vrstev: polypropylenové tkaniny a povlaku ze samolepicího butylového kaučuku.

Celková hmotnost	cca. 730 g/m ²
Šířka	100 mm i 150 mm
Tloušťka	0,85 mm (0,77 mm bez ochranné vrstvy)
Aplikační teplota	od +10 C do + 60° C
Teplotní odolnost	od -35° C do + 60° C
Maximální tlak při přetržení	0,4 bar
Maximální podélná roztažnost	60%
Maximální příčná roztažnost	80%
Síla při podélném přetržení	30 N/15 mm
Síla při příčném přetržení	19 N/15 mm
Odolnost vůči tlaku vody	0,2 bar (2 metry vodního sloupce)

Instalace pásky

Příprava podkladu

Podklad by měl být rovný, hladký, čistý, zbavený prachu, vápenného mléka a jiných nečistot.

Těsnění

Odstraňte ochrannou fólii ze samolepicí vrstvy a nalepte pásku podél prvků, které mají být utěsněny. Po nalepení pásky je nutné nanést ochrannou vrstvu např. ATLAS WODER DUO, ATLAS WODER S, ATLAS WODER W nebo ATLAS WODER E (na terasy a balkony nejpozději do 48 hodin) a položit finální vrstvu - dlažbu, přírodní kámen, mozaikové omítky a pod.

Šířka pásky	100 mm	150 mm
Šířka pásky	10 m	20 m

Informace uvedené v technickém listu jsou pouze základními pokyny pro použití výrobku a nezabývají uživatele povinností provádět práce v souladu s pravidly stavebního řemesla a bezpečnostními předpisy. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předchozí platnost. Aktuální technická dokumentace je k dispozici na www.atlas.com.pl

Datum aktualizace: 2017-04-07